

| Наименование показателя | Значение CRUMB colour |
|---|---|
| Состав покрытия | Полиуретановая композиция, резиновый гранулят, каучуковый гранулят EPDM |
| Основание | Асфальт, бетон |
| Твердость по Шору А | 50 усл.ед. |
| Изменение стандартной вертикальной деформации | 1,1 мм |
| Гашение силы | Нет данных |
| Условная прочность при разрыве | 7.1-8 N/мм |
| Относительное удлинение при разрыве | 70-92% |
| Морозостойкость (гибкость на стержне» | - 65°С |
| Теплостойкость | 140°С |
| Стойкость к атмосферному старению | Атмосферостойкое |
| Стойкость к УФ-излучению | УФ-стойкое |
| Водопоглощение | Водопроницаемое |
| Возможность намораживания льда | Да |
| Возможность механической уборки | Да |